



CORPORACION CERAMICA FLORENTINA FCC S.A

LABORATORIO CONTROL DE PROCESO

Ficha tecnica - Pruebas de Producto Terminado.

MODELO: **ARIZONA BEIGE FORMATO 26X36**

PRUEBA DE CRAQUELADO:	☒ ACEPTADO	☐ RECHAZADO	
PRUEBA ATAQUE DE ACIDOS:	☒ ACEPTADO	☐ RECHAZADO	AA CLASIFICACION
PRUEBA DE MANCHADO:	☒ ACEPTADO	☐ RECHAZADO	CLASE 1 CLASIFICACION
PRUEBA DE PASO DE AGUA:	☒ ACEPTADO	☐ RECHAZADO	SE MIRA PERO SE QUITA NO SE MIRA CLASIFICACION
PRUEBA DE RAYADO DUREZA (ESCALA MOHS) :	6		
P.E.I :	2		
ABSORCION:	10,6		
EXPANSIÓN POR HUMEDAD:	0,04% MAXIMO		
TONO	☒ DESTONIFICADO	UNICO	
	☒ 5 CARAS		

NOTAS:

NOMENCLATURA - PRUEBAS AGENTES QUIMICOS.

*** Para Manchado (Azul de Metileno)

Clase 1) La mancha se remueve con agua.

Clase 2) La mancha se remueve con detergente.

Clase 3) La mancha no se remueve.

*** Para Ataque de Acidos.

AA) Sin efecto visible.

A) Pequeña variacion de la superficie (tono / brillo)

B) Clara variacion de la superficie (tono / brillo)

C) Desaparicion parcial de la superficie

D) Desaparicion total de la superficie.

