CORPORACION CERAMICA FLORENTINA FCC S.A
LABORATORIO CONTROL DE PROCESO
Ficha tecnica - Pruebas de Producto Terminado.

MODELO: ***LIMESTONE GRIS / FORMATO 26X36***

PRUEBA DE CRAQUELADO:	ACEPTADO	RECHAZADO		
PRUEBA ATAQUE DE ACIDOS:	ACEPTADO	RECHAZADO	AA	CLASIFICACION
PRUEBA DE MANCHADO:	ACEPTADO	RECHAZADO	CLASE 1	CLASIFICACION
PRUEBA DE PASO DE AGUA:	ACEPTADO	RECHAZADO	SE MIRA PERO SE QUITA / NO SE MIRA	CLASIFCACION

PRUEBA DE RAYADO DUREZA (ESCALA MOHS) : 7

P.E.I : 3

ABSORCION: 9,6

EXPANSIÓN POR HUMEDAD: 0,031% MAXIMO

TONO	DESTONIFICADO	UNICO
	6 CARAS	

NOTAS:

NOMENCLATURA - PRUEBAS AGENTES QUIMICOS.

*** Para Manchado (Azul de Metileno)

Clase 1) La mancha se remueve con agua.
Clase 2) La mancha se remueve con detergente.
Clase 3) La mancha no se remueve.

*** Para Ataque de Acidos.

AA) Sin efecto visible.
A) Pequeña variacion de la superficie (tono / brillo)
B) Clara variacion de la superficie (tono / brillo)
C) Desaparicion parcial de la superficie
D) Desaparicion total de la superficie.