



Pool Paint

Recubrimiento Acrílico para Piscinas

FINISHES
PAINTING (09900)
9

DESCRIPCIÓN

Pool Paint es una pintura especialmente diseñada para condiciones de inmersión o humedad, así como resistencia a productos químicos para el tratamiento de agua en piscinas, exhibiendo buena adherencia al concreto y superficies previamente pintadas y con excelente durabilidad en exteriores.

CARACTERÍSTICAS

USOS RECOMENDADOS

Recomendada para pintar piscinas, baños, estanques, piletas, fuentes ornamentales, macetas y en general superficies de cemento o concreto expuestas a condiciones de inmersión o de humedad.

COLORES

Disponible en 3 colores.

ACABADO

Mate.

COMPOSICIÓN

TIPO

Acrílico.

ESPECIFICACIONES

SÓLIDOS POR PESO (%)

Dependiendo del color de 50.0 – 74.5

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

Dependiendo del color de 29.0 – 50.5

VISCOSIDAD

600 - 1100 centipoises a 25 °C

DENSIDAD (g/ml)

1.100 - 1.550 g/mL a 25 °C

BRILLO

30 unidades máximo en ángulo de 85°

VOC

430 - 570 g/L



9
FINISHES
PAINTING (09900)



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Nota: Para obtener una buena protección, se requiere una adecuada preparación de la superficie y una buena técnica de aplicación para obtener el mejor resultado.

La superficie por pintar deberá estar totalmente seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura vieja en malas condiciones y todo tipo de contaminantes.

Las piscinas nuevas deberán de llenarse con agua y mantenerlas así, por un tiempo mínimo de 2 meses, para que el agua extraiga las sales del concreto.

Aplique posteriormente una solución de ácido muriático diluido con tres partes de agua y 1 de ácido, deje actuar la solución por un lapso de 15 minutos, retire y lave con abundante agua, deje secar por espacio de 7 días y aplique POOL PAINT.

En superficies repintadas:

1.- Con moho.- Trate la superficie con una solución 3:1 de agua con hipoclorito (blanqueador para ropa concentrado), talle fuertemente hasta que el hongo caiga y posteriormente lave con agua en abundancia, NO SE EXPONGA AL CONTACTO DE LA PIEL, OJOS, CON LA SOLUCION PREVIA.

2.- Superficies agrietadas o en mal estado.- Repare previamente estas y deje secar por un lapso de mínimo 10 días, verifique que la superficie se encuentre seca, libre de polvo y grasa, pintura en malas condiciones y cualquier contaminante en caso de reparaciones mayores mordentar la superficie con la solución de ácido muriático con agua antes citada y siga los pasos señalados, verifique que la superficie se encuentre seca y aplique 1 mano de POOL PAINT sobre las áreas de concreto desnudas, deje secar por 24 horas y proceda a aplicar POOL PAINT en dos manos uniformes sobre toda la superficie.

Nota: Sobre superficies previamente pintadas y que se desconozca el tipo, realice una prueba previa para comprobar que no lo remueva.

INSTRUCCIONES DE USO

CAPA BASE

En superficies nuevas o deterioradas se recomienda aplicar una mano del producto diluido 1:1 con Solvente para Pool Paint y esperar 24 horas para la aplicación de la primera mano.

DILUCIÓN

Aplicación con brocha 15-20% con Solvente para Pool Paint.

Aplicación con rodillo 20-25% con Solvente para Pool Paint.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Brocha y Rodillo **Glidden** para esmaltes.

Con rodillo se recomienda mojarlo primero con Solvente para Pool Paint, para expulsar el aire de este y evitar la formación de burbujas en el momento de la aplicación.

APLICACIÓN

Se deben aplicar 2 manos del producto como mínimo esperando 24 horas entre mano y mano (esto no incluye la capa base).

TIEMPO DE SECADO

Al Tacto 30 - 60 minutos.

Para aplicar segunda mano 24 hrs.

TIEMPO DE CURADO

7 días después de aplicada la segunda mano para llenar piscinas ó estructuras que vayan a contener agua.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

7.5 milésimas.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

3.0 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO TEÓRICO

A los siguientes espesores de película seca:

A 1 milésima 15.0 - 17.0 m²/L

A 2 milésimas 7.5 - 8.5 m²/L

A 3 milésimas 5.0 - 5.6 m²/L

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Después de terminar la aplicación limpie el equipo con Solvente para Pool Paint.

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES AL APLICAR

Nunca aplique POOL PAINT en lugares confinados o con mala circulación de aire, los vapores que despiden el producto se pueden incendiar ó provocar daños severos a la salud.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplique en lugares ventilados y utilice mascarilla para vapores orgánicos y goggles durante su manejo y aplicación. Evite su contacto con ojos y piel. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte a su médico inmediatamente. Durante su almacenamiento, manejo y aplicación, manténgalo alejado de cualquier fuente de ignición. Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con solventes tóxicos e inflamables.

LIMITACIONES

No aplique el producto en superficies húmedas, bajo los rayos directos del sol o en temperaturas superiores a los 30°C.

TRANSPORTE

Consultar la hoja de seguridad sección 14.

INFLAMABILIDAD

Material base solvente, 40 +/- 2 °C.

Método: Determinación de Flash Point en copa abierta.

ALMACENAMIENTO

En su envase original en lugares secos y frescos con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.